

Family list

4 application(s) for: JP7312290 (A)

1 Organic thin film electroluminescent device.**Inventor:** UTSUGI KOJI [JP]**Applicant:** NIPPON ELECTRIC CO [JP]**EC:** H01L51/52B4**IPC:** H05B33/26; C09K11/06; G09F9/30; (+10)**Publication info:** DE69507196 (T2) — 1999-08-12**2 Organic thin film electroluminescent device.****Inventor:** UTSUGI KOJI C O NEC CORPORATIO [JP]**Applicant:** NIPPON ELECTRIC CO [JP]**EC:** H01L51/52B4**IPC:** H05B33/26; C09K11/06; G09F9/30; (+10)**Publication info:** EP0684753 (A1) — 1995-11-29
EP0684753 (B1) — 1999-01-13**3 ORGANIC THIN FILM EL ELEMENT****Inventor:** UTSUGI KOJI**Applicant:** NIPPON ELECTRIC CO**EC:** H01L51/52B4**IPC:** H05B33/26; C09K11/06; G09F9/30; (+11)**Publication info:** JP7312290 (A) — 1995-11-28
JP2701738 (B2) — 1998-01-21**4 Organic thin film electroluminescent device****Inventor:** UTSUGI KOJI [JP]**Applicant:** NIPPON ELECTRIC CO [JP]**EC:** H01L51/52B4**IPC:** H05B33/26; C09K11/06; G09F9/30; (+9)**Publication info:** US5747930 (A) — 1998-05-05

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

ORGANIC THIN FILM EL ELEMENT

Publication number: JP7312290 (A)

Publication date: 1995-11-28

Inventor(s): UTSUKI KOJI

Applicant(s): NIPPON ELECTRIC CO

Classification:

- international: H05B33/26; C09K11/06; G09F9/30; H01L51/50; H01L51/52; H05B33/12; H05B33/26; C09K11/06; G09F9/30; H01L51/50; H05B33/12; (IPC1-7): H05B33/26; C09K11/06; G09F9/30

- European: H01L51/52B4

Application number: JP19940101468 19940517

Priority number(s): JP19940101468 19940517

Also published as:

JP2701738 (B2)

EP0684753 (A1)


EP0684753 (B1)

US5747930 (A)

DE69507196 (T2)

Abstract of JP 7312290 (A)

PURPOSE: To provide an organic thin film EL element which effectively exhibits low power property, and is improved in driving stability and physical stability in manufacturing process. **CONSTITUTION:** As a negative electrode 14, an alloy in which 0.01-5 mole % of scandium and 0.01-0.3 mole % of alkali metal are contained in a metal having a work function of 4eV or more is used. The negative electrode 14 preferably has a film thickness of about 1-30nm. An aluminium alloy 50nm or more in film thickness which contains 0.1-5 mole % of silicon, copper, scandium, or manganese may be used on the negative electrode 14 as a negative electrode protecting layer 15.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-312290

(43) 公開日 平成7年(1995)11月28日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 5 B 33/26				
C 0 9 K 11/06		Z 9280-4H		
G 0 9 F 9/30	3 6 5 C	7610-5G		

審査請求 有 請求項の数 3 O L (全 11 頁)


(21) 出願番号	特願平6-101468	(71) 出願人	000004237 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号
(22) 出願日	平成6年(1994)5月17日	(72) 発明者	宇津木 功二 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内
		(74) 代理人	弁理士 京本 直樹 (外2名)

(54) 【発明の名称】 有機薄膜E.L.素子

(57) 【要約】

【目的】 低電力性を有効に発揮し、かつ駆動安定性や製造プロセスにおける物理的安定性を向上させた有機薄膜E.L.素子を提供する。

【構成】 陰極14として、仕事関数が4 eV以上の金属に0.01～5モル%のスカンジウム及び0.01～0.3モル%のアルカリ金属を含有させた合金を用いる。陰極14の膜厚としては1～30nm程度が好適である。又、陰極14上に陰極保護層15としてシリコン、銅、スカンジウム、マンガン等が0.1～5モル%含まれる膜厚50nm以上のアルミニウム合金を用いることもできる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極と陰極の間に少なくとも1以上の発光層を有する有機薄膜層を支持した有機薄膜E.L.素子に於いて、前記陰極は0.01～5モル%のスカンジウムと0.01～0.3モル%のアルカリ金属を含有した金属よりなることを特徴とする有機薄膜E.L.素子。

【請求項2】 陰極が銀、アルミニウム、インジウムより選ばれる少なくとも1以上の金属よりなることを特徴とする請求項1記載の有機薄膜E.L.素子。

【請求項3】 膜厚1～30nmの陰極上に膜厚50～300nmの陰極保護層を有し、かつ前記陰極保護層はスカンジウム、シリコン、マンガ、銅より選ばれる少なくとも1つ以上を0.1～5モル%含有するアルミニウム合金よりなることを特徴とする請求項1記載の有機薄膜E.L.素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は有機薄膜E.L.素子やマトリクス状に発光素子が配置されてなる有機薄膜E.L.デバイスに關する。

【0002】

【従来の技術】 有機物質を原料とした発光素子は、タング(Tang)とバンスリク(VanSlyke)らの新しい構成の有機薄膜E.L.素子の報告(アプライドフィジックス・レターズ(Applied Physics Letters)、51巻、913ページ、1987年)以来、その豊富な材料数と分子レベルの合成技術で、安価な大面積カラー表示デバイスを実現するものとして注目され、その発光特性が検討されている。

【0003】 有機薄膜E.L.素子は、陽極から注入された正孔と陰極から注入された電子が発光層内で再結合し、励起状態を経て発光する現象を利用するものである。従って、有機薄膜層は発光層の発光材料の性質によって種々の素子構成が検討されているが基本的には強い蛍光を発する有機発光層を陰極と陰極で挟むことで素子が完成できる。更に、発光の高効率化や安定駆動のために、正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、および電子輸送層を設けたり、有機発光層へゲスト分子をドーピングすることが有効とされている。また、有機発光層への電子及び正孔の注入を効率良く行う目的で電極、特に陰極材料の検討も進んでいる。

【0004】 発光層への電荷注入を容易にするためにできるだけ低い仕事関数をもつ金属を陰極として使用することがよく、その点でタングらの報告に示されたマグネシウム合金が効果的であった。有機薄膜と金属の小さなマグネシウム蒸着の困難性も、微量の銀を共蒸着法で添加することでマグネシウム単層の場合より電極が均一に形成できるようになる。添加する銀は少なすぎると効果がなく、また多すぎると仕事関数の増加をもたらす好ましくない。通常は10モル%程度の銀を添加してい

る。更に、アルミニウムにリチウムを含有させた合金陰極は、マグネシウム-銀合金よりも電荷注入特性に優れ、発光量子効率、輝度においても優れている(特開平5-121172号公報)。発光層にキナクリドン誘導体をドーピングし、アルミニウム-リチウム合金を陰極として使用した系で、1平方メートル当たり10万カンデラ以上の輝度と1ワット当たり最高で10ルーメン以上の視感度効率を達成している(第54回応用物理学学術講演会講演予稿集、1127頁、1993年)。これは無機E.L.やプラズマディスプレイ等の発光デバイスの性質を越えるものである。(但し、上記の性能は、直流駆動した場合である)。

【0005】 この様な高性能な性質を損なわず、有機薄膜E.L.素子を利用した高精密なマトリクスディスプレイとその駆動方法の例が報告されている(特願平5-253866号公報)。前記報告によると新規の電流制御用薄膜トランジスタ(以下TFTと記す)を含む構成の駆動回路が有機薄膜E.L.素子に適用された。単純マトリクス型の有機E.L.デバイスで課題とされた駆動パルスの高デューティ化に伴う輝度低下が抑えられた。すなわち、画素が増加しても輝度低下を伴わず有機薄膜E.L.素子を駆動できることが示された。

【0006】 このように、有機薄膜E.L.素子の高輝度、高効率で発光表示させるために、有機薄膜E.L.素子の研究開発は材料を含んだ素子の改良から駆動方法の改良に到るまで幅広く行われている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 前述に示した有機薄膜E.L.素子やマトリクス型の有機薄膜E.L.デバイスは他の発光デバイスでは達成できなかった高輝度・高効率発光を示す。しかし、素子を定電圧駆動すると電流が流れにくくなり発光効率が経時に減少する。また、素子を定電流駆動すると、電圧上昇と効率低下を招く。このような現象は、有機薄膜と陰極との界面の密着性が経時に低下し接触界面の剥離が生じやすくなることや、酸化や電気化学反応によって前記界面のエネルギー障壁が大きくなるために生じると考えられている。界面の密着性の低下やエネルギー障壁が大きくなる原因は、陰極を構成する材料に依存するところが多い。

【0008】 有機薄膜E.L.素子の陰極の材料に使用する金属はマグネシウムなど仕事関数の低い金属でなければ充分な発光特性が得られない。しかし、このような仕事関数が低い金属と有機物の密着性は悪い。陰極の密着性はロテープによるピーリング試験で容易に有機薄膜層やTFTから剥離するほど弱いものであった。このような状況では、信頼性ある素子が得られにくい。

【0009】 陰極は有機薄膜E.L.素子の界面の密着性や界面のエネルギー障壁の制御において重要であり、更に、TFT駆動のマトリクス型有機薄膜E.L.デバイスの実現において重要である。図3に示すようにTFT駆動

のマトリクス型有機薄膜ELEDデバイスにおいて陰極はTFTの上部に形成される。このため、従来報告されている陰極、例えばマグネシウム-銀合金、アルミニウム-リチウム合金など軽量でもろい合金をTFT上に成長する場合、TFTの凹部のために陰極の段差切れが生じた。その結果、例えばマグネシウム-銀合金の陰極では画面全体の20%に、アルミニウム-リチウム合金では15%に非発光部が少なからず欠陥が生じた。また、陰極をバタニングする際に、上記金属材料では陰極表面にマグネシウムリチウムなどの乗れやすく、また腐食され易い金属が存在していることでエッチングによって表面が腐食されたり、微小な傷や凹凸を形成した。これらは、TFT駆動のマトリクス型有機薄膜ELEDデバイスの発光効率を減少させたり、劣化の加速と不均一な発光を招いた。

【0010】従って、キャリア注入特性の安定性やプロセス上の物理的安定性の高い陰極および陰極保護層を設けることが、有機薄膜ELED素子やTFT駆動のマトリクス型有機薄膜ELEDデバイスの実用性の上で極めて重要である。しかし、従来の陰極と陰極保護層を使用する限りこれらの課題解決が困難であった。

【0011】本発明の目的は、有機薄膜ELED素子やマトリクス型有機ELEDデバイスにおいて低電圧性を有効に発揮しながら駆動安定性の向上や製造プロセスにおける物理的安定性を向上させるために、新規の陰極と陰極保護層を備えた有機薄膜ELED素子を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】前記の課題を解決するために、低仕事関数であり、しかも有機薄膜ととの密着性に優れ、合金の安定性や強度を増すアルカリ金属含有の合金を探索した結果、銀、アルミニウム、インジウムなどの金属にスカンジウムを含有させることで、物理的安定性にも優れた合金が作成できることを見いだし本発明に至った。

【0013】すなわち本発明が提供する手段は、陽極と陰極の間に少なくとも1以上の発光層を有する有機薄膜層を挟持してなる有機薄膜ELED素子に於いて、前記陰極は0.01~5モル%のスカンジウムと0.01~0.3モル%のアルカリ金属を含有した金属よりなることを特徴とする有機薄膜ELED素子である。更に好ましくは、前記陰極が銀、アルミニウム、インジウムより選ばれた少なくとも1以上の金属よりなることが望ましい。更に好ましくは、膜厚1~30nmの陰極上に膜厚50~3000nmの陰極保護層を有し、かつ前記陰極保護層は50~3000nmの厚さで且つ、スカンジウム、シリコン、マンガン、銅より選ばれた少なくとも1つ以上を0.1~5モル%含有するアルミニウム合金よりなることが望ましい。

【0014】陰極に混入させるスカンジウムは0.01から5モル%程度が適当である。スカンジウムが0.0

1モル%未満である場合、素子特性の本質的な改善には到らない。また、スカンジウムの割合が少ないと有機薄膜層やTFTとの密着性が弱くなり、剥離が問題となる。さらには、陰極の仕事関数が下がらないために電荷注入に十分な威力を発揮しない。十分に仕事関数を下げ、電荷注入特性を改善すべくアルカリ金属の濃度を増やすことは、素子の駆動による劣化の加速と製造プロセスにおける物理的安定性の減少を招く。一方、スカンジウムが5モル%を越えたと完全固溶とならず十分な組成とならない。そのため、陰極に混入させるスカンジウムは0.01から5モル%の範囲に混入させる必要がある。

【0015】前記陰極に含まれるアルカリ金属は0.01から0.3モル%程度が適当であった。アルカリ金属は、陰極の仕事関数を下げることと有機薄膜層ととの密着性の向上の役割をなす。石田らの報告によると、アルミニウムなどの金属にアルカリ金属が添加される場合、理論的には25モル%のアルカリ金属が添加される場合が、仕事関数を下げるのに最も有効である。例えば、アルミニウムにナトリウムを25モル%添加した合金の仕事関数は2.2eVまで下げることができる(フィジカルレビューB(Physical Review B)、38巻、5752頁、1988年)。

【0016】有機薄膜ELED素子の陰極にアルカリ金属を多量に添加すれば、仕事関数を下げるのに有効であるが、アルカリ金属は腐食速度が大きく素子の劣化を加速させる結果を招く。また、有機薄膜ELED素子のように高電界が有機薄膜に印加される場合、陰極のアルカリ金属が有機薄膜層にマイグレーションすると考えられている。その結果、陰極近傍での有機薄膜層の発光効率を減少させる結果を招く。これは、アルカリ金属の添加量が多いほど顕著に観測される。従って、有機薄膜層に接する陰極に含まれるアルカリ金属は、適切な量の範囲に抑える必要がある。

【0017】本発明者が鋭意探索したところ、スカンジウム含有の金属にアルカリ金属を添加する場合、アルカリ金属が0.01から0.3モル%の範囲でも仕事関数が下げられることが分かった。スカンジウム含有の金属においては添加するアルカリ金属は0.3モル%で仕事関数が極小値に達する。アルカリ金属の添加量が少なくても十分仕事関数を下げることができるのは、スカンジウムによって金属内部の電子状態が変化し、仕事関数を下げるのに有効に作用したためであると考えられる。アルカリ金属が0.01モル%未満の場合には、仕事関数を本質的に変動させるものではなかった。

【0018】陰極に含まれるスカンジウム及びアルカリ金属はそれ自体不安定なものであるから、他の安定な金属に少量含ませることが理想的であり、酸化や水分による影響を考慮すると4eV以上の金属にスカンジウムとアルカリ金属を含ませることが望ましい。4eV以上の金属としては、例えばミカエルソン(Michaels

on) の報文 (IBM、ジャーナル・オブ・リサーチ・ディベロップメント (Journal of Research Development)、22巻、1号、72頁、1978年) から選択できる。スカンジウムとの合金形成の容易性や成膜の安定性の観点から、本発明の陰極の金属として銀、アルミニウム、インジウムを少なくとも1つ以上含むものでなくてはならない。

【0019】本発明の陰極上に陰極保護層を設ける場合には、陰極は、1nm以上30nm以下の厚さが好ましい。前記陰極が1nm以下の場合には、有機薄膜層を前記陰極成分で完全に覆うことが困難であるからである。有機薄膜層を前記陰極成分で完全に覆うには30nmで十分である。不必要に陰極を厚くすることは素子全体の膜厚を厚くすることになり好ましくない。

【0020】陰極上に形成する陰極保護層は安価で耐食性や加工性に優れたアルミニウム合金が好ましい。アルミニウムに添加する添加物質としては合金形成の容易性や成膜の安定性の観点からスカンジウム、シリコン、マンガン、銅が特に好ましい。有機薄膜E.L.素子やT.F.T.駆動のマトリクス型有機薄膜E.L.デバイスにおいて、単体のアルミニウムは物理的強度が十分でなく、素子駆動時に熱膨張による局部的な凹凸や亀裂を生じ段差切れの原因になった。一方、前記添加物質を添加することで、熱膨張を抑えることができ、特に段差が大きい場合、すなわち発光による発熱が大きい場合、局部的な凹凸や亀裂が格段に減少する。前記添加物質は前記保護層を形成する合金の0.1～5モル%程度と明瞭な効果が得られる。0.1モル%未満ではアルミニウム単体のものと比べ熱膨張係数はじめ諸物性に影響を与えないためである。一方、5モル%を超える場合には、アルミニウムと添加物質の間で層分離が生じ易くなる。特に、シリコンを5モル%を超えて添加したアルミニウム合金では層分離が著しく、合金表面の約5.0%に段差を生じ、保護層のみならず陰極層や有機薄膜層の膜構造の乱れを招いた。陰極保護層は、陰極への酸素や水分の影響を防ぐ目的で50～3000nmが望ましい。

【0021】上記陰極や陰極保護層は抵抗加熱式の真空蒸着法で形成してもよい、密着性を向上させる目的で、例えば特開平4-019993号公報に示すように蒸着物質を不活性ガスイオンでスパッタする方法を用いてもよい。前記スパッタによる陰極及び陰極保護層の成膜方法は数eV以上の運動エネルギーをもつイオンを成膜に用いているために表面マグレーションが大きく、有機薄膜層やT.F.T.との密着性に優れた成膜が可能であることを特徴としている。成膜条件を適切に選ぶことによって有機薄膜層への物理的あるいは化学的ダメージを少なくし、かつ従来より密着性が格段に向上した陰極と陰極保護層を形成することができるようになる。蒸気圧が大きく異なる金属の混合物をターゲットとして用いてもターゲットと陰極もしくはターゲットと陰極保護層と

の組成のずれは少ない。大きな基板を用いても均一に電極が形成できるため、実用的である。

【0022】尚、素子を酸素や塩素から守る目的で、金属酸化物、金属硫化物、金属沸化物等から形成される封止層を設けることも有効である。

【0023】

【実施例】以下、本発明の実施例について詳細に説明する。

【0024】(実施例1) 図1を用いて本発明の実施例1について説明する。ガラス基板上にITO(インジウム錳酸化物)をスパッタリングによってシート抵抗が15Ω/□になるように製膜し、陽極とした。その上に正孔注入層として、昇華精製した無金黒フタロシアニンを抵抗加熱式の真空蒸着によって10nm形成した。次にポリ(メチルフェニルシリレン)約60重量%にN、N', N'-テトラフェニル-4, 4'-ジアミノビフェニルを約40重量%混合したポリシリレンからなる有機正孔輸送層3を46nm、トルエン溶液を使用したディップコーティング法で形成した。充分乾燥させた後、分子線蒸着法によって6×10⁻¹⁰ Torr真空下、有機発光層としてN-(2, 4-キシル) -4-アミノフルイミドと3, 9-ペリレンジカルボン酸ジフェニルエステルとを各々別の蒸着源からの共蒸着法によって3, 9-ペリレンジカルボン酸ジフェニルエステルが発光層の1.4モル%含まれるように70nm形成した。

【0025】次に陰極としてスカンジウムが1モル%含まれるアルミニウム合金をアルゴンガス中でR.F.スパッタ法で蒸着し、リチウムを抵抗加熱式から蒸着させる方法でリチウムが陰極の0.3モル%を占めるように20nm形成した。更に、陰極の保護層としてスカンジウムが1モル%含まれるアルミニウム合金をアルゴンガス中のR.F.スパッタ法により300nm形成した。尚、本実施例1に用いた陰極の仕事関数を光電子射出法で調べた結果、約3.1eVであった。

【0026】この素子の発光特性を乾燥空气中で測定した。図5に示すように、本実施例における電流密度-電圧特性は、比較例1と比べて同じ電流密度において電圧が小さい。これは、本発明の陰極を用いたことで電荷の注入効率が向上したことを示唆するものである。図7に示すように、本実施例における輝度-電圧特性は、比較例1と比べて同じ輝度において電圧が小さい。印加電圧10Vの直流電圧で6300cd/m²の明るい黄色の発光が得られた。また、2mA/cm²の一定電流密度で10時間エージングした後、2mA/cm²の一定電流密度で連続して発光させた(このときの電圧は6.6Vである)ところ、5.0時間経過しても面発光の状態を保持し、電圧は7.87Vに上昇し、発光輝度は105cd/m²から64cd/m²に減少した。これは、比較例1と比べ本発明の有機薄膜E.L.素子の陰極と陰極保護層の効果による駆動安定性の向上を示唆するものであ

る。

【0027】（実施例2）陰極としてスカンジウムが1モル%含まれるアルミニウム合金をアルゴンガス中でRFスパッタ法で蒸発し、ナトリウムとインジウムからなる合金を抵抗加熱源からナトリウムが蒸発するよう制御してナトリウムが陰極の0.1モル%を占めるように20nm形成した。更に、陰極の保護層としてシリコンが1モル%含まれるアルミニウム合金をアルゴンガス中のRFスパッタ法により450nm形成した以外、実施例1と同様にして素子を作成した。尚、本実施例2に用いた陰極の仕事関数を光電子放出法で調べた結果、約3.0eVであった。

【0028】この素子の発光特性を乾燥空气中で測定した。図5に示すように、本実施例における電流密度-電圧特性は、比較例1と比べて同じ電流密度において電圧が小さい。これは、本発明の陰極を用いたことで電荷の注入効率が向上したことを示唆するものである。図7に示すように、本実施例における輝度-電圧特性は、比較例1と比べて同じ輝度において電圧が小さい。印加電圧10Vの直流電圧で5100cd/m²の明るい黄色の発光が得られた。また、2mA/cm²の一定電流密度で10時間エージングした後、4mA/cm²の一定電流密度で連続して発光させた（このときの電圧は6.93Vである）ところ、500時間経過しても面発光の状態を維持し、電圧は7.98Vに上昇し、発光輝度は95cd/m²から56cd/m²に減少した。これは、比較例1と比べ本発明の有機薄膜EIL素子の陰極と陰極保護層の効果による駆動安定性の向上を示唆するものである。

【0029】（実施例3）陰極としてスカンジウムが1モル%含まれる銀合金をアルゴンガス中でRFスパッタ法で蒸発し、リチウムを抵抗加熱源から蒸発させる方法でリチウムが陰極の0.3モル%を占めるように20nm形成した。更に、陰極の保護層としてスカンジウムが1モル%含まれるアルミニウム合金をアルゴンガス中のRFスパッタ法により300nm形成した以外実施例1と同様にして素子を作成した。尚、本実施例3で用いた陰極の仕事関数を光電子放出法で調べた結果、約3.1eVであった。

【0030】この素子の発光特性を乾燥空气中で測定した。図5に示すように、本実施例における電流密度-電圧特性は、比較例1と比べて同じ電流密度において電圧が小さい。これは、本発明の陰極を用いたことで電荷の注入効率が向上したことを示唆するものである。図7に示すように、本実施例における輝度-電圧特性は、比較例1と比べて同じ輝度において電圧が小さい。印加電圧10Vの直流電圧で2650cd/m²の明るい黄色の発光が得られた。また、2mA/cm²の一定電流密度で10時間エージングした後、4mA/cm²の一定電流密度で連続して発光させた（このときの電圧は7.25V

である）ところ、500時間経過しても面発光の状態を維持し、電圧は8.31Vに上昇し、発光輝度は81cd/m²から48cd/m²に減少した。これは、比較例1と比べ本発明の有機薄膜EIL素子の陰極と陰極保護層の効果による駆動安定性の向上を示唆するものである。

【0031】（実施例4）陰極としてスカンジウムが1モル%含まれるインジウム合金をアルゴンガス中でRFスパッタ法で蒸発し、リチウムを抵抗加熱源から蒸発させる方法でリチウムが陰極の0.3モル%をしめるように20nm形成した。更に、陰極の保護層としてスカンジウムが1モル%含まれるアルミニウム合金をアルゴンガス中のRFスパッタ法により300nm形成した以外実施例1と同様にして素子を作成した。尚、本実施例4で用いた陰極の仕事関数を光電子放出法で調べた結果、約3.1eVであった。

【0032】この素子の発光特性を乾燥空气中で測定した。図6に示すように、本実施例における電流密度-電圧特性は、比較例1と比べて同じ電流密度において電圧が小さい。これは、本発明の陰極を用いたことで電荷の注入効率が向上したことを示唆するものである。図8に示すように、本実施例における輝度-電圧特性は、比較例1と比べて同じ輝度において電圧が小さい。印加電圧10Vの直流電圧で2100cd/m²の明るい黄色の発光が得られた。また、2mA/cm²の一定電流密度で10時間エージングした後、4mA/cm²の一定電流密度で連続して発光させた（このときの電圧は6.25Vである）ところ、500時間経過しても面発光の状態を維持し、電圧は6.98Vに上昇し、発光輝度は51cd/m²から32cd/m²に減少した。これは、比較例1と比べ本発明の有機薄膜EIL素子の陰極と陰極保護層の効果による駆動安定性の向上を示唆するものである。

【0033】（実施例5）陰極としてスカンジウムが1モル%含まれるアルミニウム合金をアルゴンガス中でRFスパッタ法で蒸発し、リチウムを抵抗加熱源から蒸発する方法でリチウムが陰極の0.3モル%を占めるように20nm形成した。更に、陰極の保護層としてシリコンが1モル%、更に銅が1.5モル%含まれるアルミニウム合金をアルゴンガス中のRFスパッタ法により450nm形成した以外、実施例1と同様にして素子を作成した。尚、本実施例5で用いた陰極の仕事関数を光電子放出法で調べた結果、約3.0eVであった。

【0034】この素子の発光特性を乾燥空气中で測定した。図6に示すように、本実施例における電流密度-電圧特性は、比較例1と比べて同じ電流密度において電圧が小さい。これは、本発明の陰極を用いたことで電荷の注入効率が向上したことを示唆するものである。図8に示すように、本実施例における輝度-電圧特性は、比較例1と比べて同じ輝度において電圧が小さい。印加電圧

10Vの直流電圧で 1910cd/m^2 の明るい黄色の発光が得られた。また、 2mA/cm^2 の一定電流密度で10時間エージングした後、 4mA/cm^2 の一定電流密度で連続して発光させた（このときの電圧は6.2Vである）ところ、500時間後経過しても面発光の状態を保持し、電圧は6.94Vに上昇し、発光輝度は 75cd/m^2 から 42cd/m^2 に減少した。これは、比較例1と比べ本発明の有機薄膜E.L.素子の陰極と陰極保護層の効果による駆動安定性の向上を示唆するものである。

【0035】（実施例6）陰極としてスカンジウムが1モル%含まれるアルミニウム合金をアルゴンガス中でRFスパッタ法で蒸発し、ナトリウムとインジウムからなる合金を抵抗加熱源からナトリウムが蒸発するよう制御してナトリウムが陰極の0.1モル%を占めるように20nm形成した。更に、陰極の保護層としてマンガンが1モル%含まれるアルミニウム合金をアルゴンガス中のRFスパッタ法により350nm形成した以外、実施例1と同様にして素子を作成した。尚、本実施例5で用いた陰極の仕事関数を光電子放出法で調べた結果、約3.0eVであった。

【0036】この素子の発光特性を空气中で測定した。図6に示すように、本実施例における電流密度-電圧特性は、比較例1と比べて同じ電流密度において電圧が小さい。これは、本発明の陰極を用いたことで電荷の注入効率が向上したことを示唆するものである。図8に示すように、本実施例における輝度-電圧特性は、比較例1と比べて同じ輝度において電圧が小さい。印加電圧10Vの直流電圧で 1920cd/m^2 の明るい黄色の発光が得られた。また、 2mA/cm^2 の一定電流密度で10時間エージングした後、 4mA/cm^2 の一定電流密度で連続して発光させた（このときの電圧は6.75Vである）ところ、500時間経過しても面発光の状態を保持し、電圧は7.88Vに上昇し、発光輝度は 42cd/m^2 から 28cd/m^2 に減少した。これは、比較例1と比べ本発明の有機薄膜E.L.素子の陰極と陰極保護層の効果による駆動安定性の向上を示唆するものである。

【0037】（実施例7）図2及び図3は有機薄膜E.L.素子に逆格子型のa-Si TFTを適用し、ガラス基板上に有機薄膜E.L.素子を駆動する回路を作成した場合の実施例7の平面図および断面図である。以下、図2および図3を用いて実施例7の作成手順について述べる。

【0038】はじめに、ガラス基板上にCrを200nm成長し、走査電極線3₀及び3₀₁、電荷保持容量Cの一方の電極、スイッチングトランジスタのゲート電極G₀、電流制御トランジスタのゲート電極G₀をパターンニングし、更にゲート絶縁膜としてSiO₂を400nm成長した後、第一コンタクトホール56Aを開ける。

【0039】次にSiO₂上にTFTのアイランドを形成するためのイントリンジックモルファスシリコン

(i-a-Si)、オーミックコンタクトを取るためのn-アモルファスシリコン(n-a-Si)をそれぞれ300nmおよび50nm成長し、パターンニングしてアイランドを形成する。このアイランドは、後にTFT（電流制御用トランジスタQ₁及びスイッチングトランジスタQ₂）のチャネル部が形成される部分である。

【0040】次にCrを100nm堆積し、パターンニングして信号線1₀、電流制御用トランジスタQ₁のソース電極S₀及びドレイン電極D₀、スイッチングトランジスタQ₂のドレイン電極及びソース電極、電荷保持容量Cのもう一方の電極を形成する。更に、電流制御用及びスイッチングの各TFTのアイランドのi-a-Si及びn-a-Siを、各TFTのソース電極及びドレイン電極用のCrをマスクとしてi-a-Siの途中でエッチングし、各TFTのチャネル部を形成する。

【0041】次に、SiO₂を200nm成長し、電流制御用トランジスタQ₁のソース電極S₀とこの後の工程で成長される陰極（有機薄膜E.L.素子の一方の電極）55とを接続するための第2コンタクトホール56Bをエッチングして開ける。

【0042】次に、シリコンが1モル%、更に銅が1.5モル%含まれるアルミニウム合金をアルゴンガス中でRFスパッタ法にて陰極保護層として300nm形成した。陰極としてスカンジウムが1モル%含まれるアルミニウム合金をアルゴンガス中でRFスパッタ法にて蒸発させ、リチウムを抵抗加熱源から蒸発させる方法でリチウムが陰極の0.3モル%を占めるように30nm形成した。こうして形成した陰極と陰極保護層をリフトオフ法によりパターンニングして有機薄膜E.L.素子の陰極と陰極保護層を形成する。

【0043】このようにして1画素が100×300μm²サイズで400×640画素数のパネルが作られる。

【0044】次にこのようにして作られたパネル上に有機膜層を形成する。本実施例に用いる有機膜層E.L.素子の有機膜層52は陰極側からスペーサ層52C、有機発光層52Bおよび正孔注入層52Aが積層された3層構造となっている。スペーサ層52CとしてNー

（2、4ーキシル）ー4ーアミノナフタリミドを真空蒸着法によって50nm形成した後、有機発光層52BとしてNー（2、4ーキシル）ー4ーアミノナフタリミドと3、9ーベリレンジカルボン酸ジフェニルエステルとを各々別の蒸着源からの共蒸着法によって3、9ーベリレンジカルボン酸ジフェニルエステルの1.4モル%含まれるように70nm形成した。更に、正孔注入層52AとしてN⁺ージフェニル、N⁺ー（3-メチルフェニル）1,1'ービフェニル-4,4'ージエミドを用いた真空蒸着法によって50nm形成した。最後に陽極としてITOを1μm形成し、本発明の陰極と陰極保護層が含まれるTFT駆動のマトリク

型有機ELデバイスが完成する。

【0045】次に、上述したマトリクス型有機薄膜ELデバイスの動作を図4を用いて説明する。図4において、いま、走査電極線3_{ni}が選択されスイッチングトランジスタQ_iがオン状態になると、M列目の信号電極線1_jの電圧がスイッチングトランジスタQ_iを通して電荷保持容量Cに供給される。走査電極線3_{ni}が非選択の状態になるスイッチングトランジスタQ_iがオフになって、信号線1_jの電圧が電荷保持容量Cに保持される。容量Cの端子電圧は電流制御用トランジスタQ_gのゲート・ソース間に印加され、トランジスタQ_gのゲート電圧・ドレイン電流特性に応じた電流が、電源電極5→有機薄膜EL素子→トランジスタQ_g→走査電極線3_{ni}という経路で流れ、有機薄膜EL素子が発光する。この時、有機薄膜EL素子の輝度と容量Cに印加する電圧との関係が分かっているれば、所定の輝度で有機薄膜EL素子を発光させることが可能である。

【0046】本実施例において、有機薄膜EL素子の両端の電圧が7Vで駆動したところ、約420cd/m²の輝度を示した。この時、全面素子に対する画素欠陥部の割合は約7%であり、比較例2の陰極で作成した場合より大幅に欠陥部が少なくなったことを示した。また、有機薄膜EL素子部分の消費電力は、1.4W以下であり、比較例2のそれの約半分であった。

【0047】尚、本実施例7においては、有機薄膜EL素子はTFT上に陰極保護層、陰極、スペーサー層、有機発光層、正孔注入層、陽極の順に形成し、光を陽極を通して取り出す方法を用いたが、TFT上に陽極、正孔注入層、有機発光層、スペーサー層、陰極、陰極保護層の順に形成し、光をTFTガラス基板を通して取り出す方法を用いても良い。

【0048】（実施例8）基板、有機薄膜層は実施例1と同様である。陰極としてスチンガムが1モル%含まれるアルミニウム合金をアルゴンガス中でRFスパッタ法で蒸発し、リチウムを抵抗加熱源から蒸発させる方法でリチウムが陰極の0.3モル%を占めるように120nm形成した。陰極保護層は形成しなかった。尚、本実施例1に用いた陰極の仕事関数を光電子放出法で調べた結果、約3.1eVであった。

【0049】この素子の発光特性を乾燥空气中で測定した。図10に示すように、本実施例における電流密度-電圧特性は、比較例3と比べて同じ電流密度において電圧が小さい。これは、本発明の陰極を用いたことで電荷の注入効率が向上したことを示唆するものである。図11に示すように、本実施例における輝度-電圧特性は、比較例3と比べて同じ輝度において電圧が小さい。印加電圧10Vの直流電圧で5940cd/m²の明るい黄色の発光が得られた。また、2mA/cm²の一定電流密度で10時間エージングした後、4mA/cm²の一定電流密度で連続して発光させた（このときの電圧は6.6

8Vである）ところ、500時間経過しても面発光の状態を保持し、電圧は7.98Vに上昇し、発光輝度は102cd/m²から58cd/m²に減少した。これは、比較例3と比べて本発明の有機薄膜EL素子の陰極の効果による駆動安定性の向上を示唆するものである。

【0050】（比較例1）ガラス基板上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が15Ω/□になるように製膜し、陽極とした。その上に正孔注入層として、昇華精製した無金属フッロシロニンを抵抗加熱式の真空蒸着によって10nm形成した。次にポリ（メチルフェニルシリレン）約60重量%にN、N、N'、N'-テトラフェニル-4,4'-ジアミノビフェニルを約40重量%混合したポリシリレンからなる有機正孔輸送層を46nm、トルエン溶液を使用したディップコーティング法で形成した。充分乾燥させたのち、分子線蒸着法によって6×10⁻⁴Torr真空下、有機発光層としてN-（2,4-キシリル）-4-アミノナフタリミドと3,9-ペリレンジカルボン酸ジフェニルエステルとを各々別の蒸着源からの共蒸着法によって3,9-ペリレンジカルボン酸ジフェニルエステルが発光層の1.4モル%含まれるように10nm形成した。次に陰極としてリチウムが0.3モル%含まれるようにアルミニウムを共蒸着して陰極を20nm形成した。更に、陰極保護層としてアルミニウムを抵抗加熱の蒸着法で80nm形成した。このようにして、比較例1の有機薄膜EL素子が完成する。

【0051】この素子の発光特性を空气中で測定したところ、印加電圧10Vの直流電圧で380cd/m²の黄色の発光が得られた。また、2mA/cm²の一定電流密度で10時間エージングした後、4mA/cm²の一定電流密度で連続して発光させた（このときの電圧は7.98Vである）ところ、500時間経過後、面発光は維持されず、素子全体の40%が黒点に覆われていた。電圧は13.4Vに上昇し、発光輝度は24cd/m²から8cd/m²に減少した。

【0052】（陰極の保護層としてアルミニウムを抵抗加熱の蒸着法で300nm形成し、更に陰極としてリチウムが陰極の2モル%含まれるようにアルミニウムを共蒸着して20nm形成した以外、実施例2と同様のTFT駆動のマトリクス型有機EL素子を作成した。

【0053】本比較例において、有機薄膜EL素子の両端の電圧を7Vで駆動したところ、約100cd/m²の輝度を示した。この時、全面素子に対する画素欠陥部の割合は約15%であった。また、有機薄膜EL素子部分の消費電力は2.7Wであった。

【0054】（比較例3）陰極としてリチウムが0.3モル%含まれるようにアルミニウムを共蒸着して陰極を120nm形成した以外、実施例8と同様に素子を形成した。

【0055】この素子の発光特性を空气中で測定したと

ころ、印加電圧10Vの直流電圧で 358cd/m^2 の黄色の発光が得られた。また、 2mA/cm^2 の一定電流密度で10時間エージングした後、 4mA/cm^2 の一定電流密度で連続して発光させた（このときの電圧は8.18Vである）ところ、350時間経過後、電圧は15.3Vに上昇し、発光輝度は 20cd/m^2 から 3cd/m^2 に減少した。420時間後、素子は完全に消光した。

【0056】

【発明の効果】以上説明したように本発明の陰極および陰極保護層を有機薄膜E.L.素子に適用することで、電荷注入特性など素子の基本特性を従来のものより高めることができる。また、有機薄膜E.L.素子やマトリクス型有機E.L.デバイスにおいて低電力性を有効に発揮しながら駆動安定性の向上や物理的強度を向上させることができ、高精細のマトリクス型有機E.L.デバイスの作成が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1から実施例6に用いた陰極保護層を有する有機薄膜E.L.素子の説明図である。

【図2】本発明の実施例7に用いたマトリクス型有機薄膜E.L.デバイスを構成する画素を示す平面レイアウト図である。

【図3】本発明の実施例7に用いたマトリクス型有機薄膜E.L.デバイスを構成する画素の断面図である。

【図4】本発明の実施例7に用いたマトリクス型有機薄膜E.L.デバイスを駆動する回路図である。

【図5】本発明の実施例1から3および比較例1の電流密度-電圧特性を示すグラフである。

【図6】本発明の実施例4から6および比較例1の電流密度-電圧特性を示すグラフである。

【図7】本発明の実施例1から3および比較例1の輝度

-電圧特性を示すグラフである。

【図8】本発明の実施例4から6および比較例1の輝度-電圧特性を示すグラフである。

【図9】本発明の実施例8に用いた陰極保護層を持たない有機薄膜E.L.素子の説明図である。


【図10】本発明の実施例8および比較例3の電流密度-電圧特性を示すグラフである。

【図11】本発明の実施例8および比較例3の輝度-電圧特性を示すグラフである。


【符号の説明】

- 1_q, 1_{q1} 信号電極線
- 3_{q1}, 3_q, 3_{q2} 走査電極線
- 5 電源電極
- 7 共通電極線
- 10 単位画素
- 11 基板
- 12 陽極
- 13 有機薄膜層
- 13A 正孔注入層
- 13B 正孔輸送層
- 13C 発光層
- 14 陰極
- 15 陰極保護層
- 50 ガラス基板
- 52 有機薄膜層
- 52A 正孔注入層
- 52B 有機発光層
- 52C スペーサー層
- 54 陽極
- 55 陰極
- 56A, 56B コンタクトホール
- 57 陰極保護層


【図1】




【圖 2】




【圖 4】




【圖3】




【図5】




【図6】




【図7】




【図8】



【図9】



【図10】



【図11】

